

## FAÏENCE BLANCHE FA323

### PRESENTATION :

En pâte lisse ou chamottée (0 - 0,5 ou 0,5 - 1,5 mm)  
Couleur en humide : gris foncé  
Couleur en cuit : blanc

### ANALYSE CHIMIQUE SUR CRU :

PF	SiO <sup>2</sup>	Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup>	TiO <sup>2</sup>	CaO	MgO	Na <sup>2</sup> O	K <sup>2</sup> O
10,40	70,36	19,40	1,03	1,04	5,58	2,24	0	0,35

### RETRAIT DE SÉCHAGE À 110° C :

5 %

### CARACTÉRISTIQUES APRÈS CUISSON :

Température	Retrait cuisson	Absorption d'eau	Dilatation 10 <sup>-7</sup>		
			20-400 °C	20-500 °C	20-600 °C
1000 °C	1,2 %	10,1 %	84	85	95